

Rasco Bitumen Spachtelmasse

Lösemittelfreie, standfeste Spachtelmasse auf Basis einer Bitumenemulsion. Für Reparaturen, Abdichtungen und Spachtelarbeiten an Dächern und Dachfenstern. Zur vorrübergehenden Abdichtung von Fugen und Rissen

Anwendbar auf Faserzementplatten, Bitumen Dach- und Schweißbahnen sowie auf allen geeigneten bituminösen Untergründen, Metallen, Kunststoffen und allen bekannten und geeigneten mineralischen Untergründen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lösemittelfrei und umweltschonend
- Gebrauchsfertig
- UV-beständig
- Saubere, einfache und schnelle Verarbeitung
- Gute Dehnfähigkeit
- Spachtelfähig und standfest
- Frost- und tausalzbeständig
- Frostfrei bis 12 Monate lagerfähig

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch*	1,0 kg/m ² je mm Schichtdicke
Dichte	1,0 kg/l
Überarbeitbar nach**	24 Stunden
Temperatur bei Verarbeitung und Durchtrocknung***	+5°C bis +30°C

* Die angegebenen Verbrauchswerte sind Mindestwerte. Diese können sich aufgrund von handwerklichen Ausführungen bei der Verarbeitung erhöhen.

** Je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund können diese Werte deutlich abweichen. Die ermittelten Zahlen beziehen sich auf das Normklima von +23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit.

*** Temperatur: Bauteil-, Einbau- und Umgebungstemperatur

LIEFERFORM

10 kg Gebinde / 44 Gebinde / Palette | Palettengewicht: ca. 480 kg

5 kg Gebinde / 60 Gebinde / Palette | Palettengewicht: ca. 350 kg

1 kg Gebinde | 6 Gebinde / Karton | 64 Kartons / Palette | Palettengewicht ca. 425 kg

ALLGEMEINE HINWEISE

Bei Abdichtungs- und Instandsetzungsarbeiten sind grundsätzlich alle hierfür relevanten Normen und Richtlinien zu beachten.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Der Untergrund muss ausreichend trocken, eben, tragfähig, frostfrei, sauber und frei von Öl, Fett, Teer, Kiesnestern, Rissen, Staub, Schmutz, Mörtelresten und sonstigen Verunreinigungen sein.

VERARBEITUNG

- Rasco Bitumen Spachtelmasse ist gebrauchsfertig und wird direkt aus dem Gebinde mittels Kelle, Glätt- oder Zahntraufel in erforderlicher Schichtstärke auf den gereinigten Untergrund auftragen.

BESONDERE HINWEISE

- Das frisch aufgetragene Material bis zur völligen Durchtrocknung vor Regen, Frost, und starker Sonneneinstrahlung schützen.
- Informationen zu den Rasco Systemprodukten entnehmen sie bitte unserer Homepage <http://www.rasco-bitumen.com>
- Beachtung des Sicherheitsdatenblattes (abrufbar auf <http://www.rasco-bitumen.com>)

Anmerkung: Die Inhalte dieses technischen Datenblatts (TDS) können in andere projektrelevante Dokumente übertragen werden. Die daraus resultierenden Dokumente werden aber nicht Ersatz oder Ergänzung der Anforderungen des TDS, das zum Zeitpunkt der Installierung der Rasco Produkte galt. Für die aktuellste Version des TDS besuchen Sie bitte unsere Webseite auf www.rasco-bitumen.com.

Revision 05: Die Eigenschaft Frost- und Tausalzbeständigkeit wurde hinzugefügt. Bei technisch überarbeiteter Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.